



COLLE VINYLIQUE ASSEMBLAGE MENUISERIES BOIS EXTÉRIEURES R64



DESSCRIPTIF

Spécial D4.

Application : Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, éléments de cuisine et salle de bain), placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

Temps ouvert maximum à +20°C 12 minutes.

Temps de pressage à +20°C 25 à 35 minutes sur bois tendres et 35 à 45 minutes sur bois durs.

Temps de pressage à +60°C 4 à 6 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois.

Température d'utilisation : +10°C minimum.



DETAILS

Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépoussiérés, dégraissés et stockés à température ambiante - Afin d'éviter l'apparition de tensions dans les plans de collage, les supports doivent avoir une humidité aussi proche que possible de celle qu'ils auront une fois mis en service - L'humidité du bois doit se situer entre 8 et 12%. La température du bois doit être supérieure à +10°C - Les surfaces doivent être parfaitement planes et propres - Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais (2/10e mm au maximum).

Télécharger la fiche technique

Code	Volume
881294	Biberon de 750 gr
881295	Seau de 5 kg