



## COLLE VINYLIQUE D3 – COLLAGES RÉSISTANTS À L'EAU SUPRACOLLE 303



### DESSCRIPTIF

Colle vinylique monocomposante D3 pour collages résistants à l'eau sur menuiseries extérieures.

Pour construction navale (Test WATT 91 validé).

Application : collage de portes et fenêtres, fabrication de cloisons et d'éléments sandwich, d'escaliers, de panneaux stratifiés, aboutage, de bois durs et exotiques. Collage haute fréquence.

Certificat d'alimentarité.

Temps ouvert à 20°C : environ 6-10 min.

Temps de pressage : collage de joints à partir de 15 minutes à 20°C.

### DETAILS

D3 : Application extérieur et/ou soumis à une humidité de l'air élevée pendant un long moment. Protège des intempéries - En ajoutant 5 % de durcisseur, on obtient la qualité de collage D4 (vie en pot 24 h) - Couleur blanche - Appliquer avec pinceau, spatule, rouleau manuel et encolleuse automatique.

Télécharger la fiche d'information produit

| Code   | Volume |
|--------|--------|
| 881080 | 500 ml |
| 881082 | 4,5 KG |
| 881083 | 5 KG   |
| 881085 | 10 KG  |
| 881087 | 28 KG  |